

Bona Mega ONE

Лист технической информации

Ваш идеальный партнёр в качестве защитного покрытия паркета. Быстро сохнет, легко шлифуется и имеет превосходные выравнивающие свойства. Bona Mega ONE сфокусирован на упрощении рабочего дня профессионала для более быстрой и лёгкой работы с большой надёжностью. Он подчёркивает красивую, тёплую окраску древесины, обеспечивая при этом долговременную защиту деревянных полов в жилых и коммерческих помещениях.

- Высокие выравнивающие свойства
- Быстро сохнет
- Превосходно шлифуется
- Не желтеет

Тех. данные

Тип:	1-компонентная полиуретановая дисперсия на водной основе
Сухой остаток:	Около 32%
Содержание ЛОС:	Матовый и полуматовый - макс. 60 г/л Экстра матовый - макс. 80 г/л.
Степень блеска (при 60°):	Полуматовый 40-45% / Матовый 20-25% Экстра матовый 9-12%
Разбавление:	При необходимости можно добавить Bona Retarder (4%) для более длительного открытого времени.
Время высыхания:	- Готовность к промеж. шлифовке: не менее 3 часов* - Лёгкая эксплуатация: 24 часа* - Окончательная твёрдость: 7 дней* *при нормальных климатических условиях 20°C / влажность 50%
Инструмент для нанесения:	Валик «Bona» из микрофибры
Расход материала:	8-10 м ² /л (100-120 г/м ²) в один слой
Маркировка:	Не подлежит
Очистка рабочих инструментов:	Сразу после использования инструменты очищаются водой, затвердевшие остатки лака удаляются только ацетоном
Срок хранения:	Не менее 1 года с даты производства в закрытой заводской упаковке
Хранение и транспортировка:	Хранить не ниже +5°C, оберегать от мороза. Летом хранить в прохладной среде (не выше +25°C)
Утилизация тары:	В соответствии с местным законодательством
Поставка расфасовок:	3 x 5 литров (44 коробки на палете)
Сертификаты:	GreenGuard

Finishing



Bona®

Bona Mega ONE

Лист технической информации

Подготовка

Обрабатываемая поверхность деревянного напольного покрытия должна быть профессионально отшлифована до чистой древесины, а также должна быть сухой и чистой от пыли, масел, воска и других загрязнений. Для финишной шлифовки рекомендуется использовать машину Bona FlexiSand с насадкой Bona Quattro или Multi Disc и абразивами зернистостью 120.

Обратите внимание, что перед применением, грунтовка «Bona Mega ONE» должна иметь комнатную температуру. Оптимальные условия работы с материалом от +18 до +25°C и от 40 до 60% относительной влажности воздуха. Высокая температура и низкая влажность сокращают время высыхания материала, а низкая температура и высокая влажность увеличивают время высыхания материала. Во время нанесения и высыхания материала, температура в помещении не должна быть ниже +16 °C.

Рекомендация

Способ 1:

- 1 x Грунтовка Bona (White, Natural, Classic, Intense, Amber)
- 1 x Bona Mega ONE
- Матировка/Промежуточная шлифовка
- 1 x Bona Mega ONE

Способ 2:

- 2x Bona Mega ONE
- Матировка/Промежуточная шлифовка
- 1 x Bona Mega ONE

Примечание:

Не рекомендуется наносить более двух слоёв лака в день из-за повышенного риска чрезмерного увлажнения (набухания) древесины.

Применение

1. Перед использованием тщательно встряхните банку с материалом, а затем вставьте в горлышко прилагаемый фильтр. Равномерно нанесите материал при помощи валика «Bona» из микрофибры для водных лаков. Наносите плавными движениями поочерёдно, поперёк и в направлении волокон древесины, избегайте скопления материала. Следите за тем, чтобы граница нанесённого покрытия всегда оставалась влажной и избегайте образования лужиц и нахлёстов. После этого дайте поверхности хорошо высохнуть в течение 1-2 часа.
2. Нанесите второй слой лака и дайте поверхности хорошо высохнуть в течение последующих 12 часов.
3. Произведите матировку поверхности с помощью «Bona Diamond Abrasives» зерном 120 или аналогичным материалом, удалите пыль с поверхности и нанесите финишный слой лака.

Примечание:

Если промежуточный слой лака или грунтовки был высушен более 24 часов, то матировка, перед нанесением последующего слоя лака, требуется в обязательном порядке!

Finishing



Bona[®]

Bona Mega ONE

Лист технической информации

Пол, покрытый финишным слоем лака «Bona Mega ONE», готов к лёгкой эксплуатации (хождению) через 24 часа при нормальных климатических условиях (20°C / влажность 50%). К привычной эксплуатации, поверхность должна сохнуть не менее 1 недели. В течении этого времени, пол не должен подлежать влажной уборке и накрываться коврами или другими напольными покрытиями.

Уход

Регулярная чистка и уход за деревянным напольным покрытием, с помощью Bona Cleaner и Bona Polish / Bona Freshen Up, значительно увеличит срок службы лакового покрытия и улучшит его внешний вид.

Подробную инструкцию по очистке и уходу вы найдёте на нашем сайте:
<https://www.bona.com/floorcare/>

Уведомление по применению:

Наши предложения и рекомендации тщательно составляются на основе наших общих коммерческих условий и предоставленной нам информации. Рекомендации по пользованию и применению осуществляются честно и добросовестно, не претендуют на абсолютную полноту и не освобождают пользователей от собственной проверки предложений и продуктов на их соответствие планируемой области применения (например, тестирования на пробной поверхности в соответствии с нормой DIN 18356). Мы исходим из того, что будут учитываться рекомендации на упаковках, этикетках, листах технической информации, рекомендации по использованию, применению и работе, а также учитываться общеизвестные технические инструкции и нормы и что исполнение работ будет производиться профессионалом паркетных работ в соответствии с соответствующими правилами. С публикацией этих данных все предыдущие информации об этом продукте утрачивают свою силу.

Finishing



Bona[®]