


КОЛЛЕКЦИЯ | МОДУЛЬНЫЙ ПАРКЕТ ЦВЕТ | МАРСЕЛЬ

Порода | Дуб
Сорт | Селект энд Бэттер
Рисунок | Трианон
Конструкция | Двухслойный модуль T&G
Размер | 19,05/8 x 635 x 635 мм
Покрытие | Твердый воск комби

КОНСТРУКЦИЯ : ДВУХСЛОЙНЫЙ МОДУЛЬ T&G

ПАРАМЕТРЫ :			УПАКОВКА :	
			В КОРОБКЕ	В ПОДДОНЕ
Толщина	19,05 мм		Количество	1,61 м ² / 27 кор. (43,47 м ²)
Ширина	635 мм		Вес	21 кг / 602 кг
Длина	635 мм		В x Ш x Д	85 x 648 x 660 мм / 900 x 680 x 1960 мм
Средняя длина	-			
Микрофаска	1 мм			
Тип соединения	паз-гребень (T&G)			

ДОПУСТИМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ :	ЗНАЧЕНИЯ :	СТАНДАРТ :
Отклонения по толщине	± 0,2 мм	EN 13489
Отклонения по ширине	± 0,3 мм	ГОСТ 862.3
Перпендикулярность смежных кромок	≤ 0,04 % от ширины	СТБ 2121
Поперечная кривизна	≤ 0,2 % от ширины планки	
Продольная кривизна по кромке	не нормируется	EN 13489
Продольная кривизна	≤ 0,5 % от длины	

СВОЙСТВА :	ДААННЫЕ :	СТАНДАРТ :
Огнестойкость	Dfl-s1	
Класс эмиссии формальдегида	E1	
Содержание пентахлорфенола	Отсутствует	EN 14342
Теплопроницаемость	0,128 м ² ·К/Вт	
Теплопроводность	0,148 Вт/(м·К)	
Гарантия на структурную целостность	Пожизненная	

УСТАНОВКА :



В помещениях ниже уровня земли, на уровне и выше уровня земли.
Устанавливается при помощи клея на основание из бетона, фанеры, дерева в том числе на звукоизолирующую подложку.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ :



— влажность воздуха от 40% до 65%
— температура воздуха от +18 °C до +22 °C

ПОКРЫТИЕ : ТВЕРДЫЙ ВОСК КОМБИ

ОПИСАНИЕ :	
Класс используемых материалов	Модифицированное масло-акрилаты, растительные масла и воск естественной сушки
Вид поверхности	Полузакрытые поры, бражированный
Степень блеска	Шелковисто-матовый, 6 - 12 GU/85°
Гарантия на покрытие	Не устанавливается

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКРЫТИЯ :	ДААННЫЕ :	СТАНДАРТ :
Износостойкость	Не нормируется	EN 438-2
Сопrotивление царапанию	Не нормируется	EN 438
Сопrotивление скольжению	50 (SRV dry)	EN 15676
Химстойкость	Class 5 (Except blue ink)	EN 13442
Ремонтпригодность	Высокая	

УХОД :

Регулярная уборка при помощи пылесоса с последующей влажной уборкой универсальным средством для ухода за паркетными полами Coswick.
В местах наибольшей эксплуатации и износа уборка специальным восстанавливающим средством для ухода за паркетными полами Coswick.
Обновление для жилых помещений один раз в 3-5 лет, для общественных помещений при интенсивной эксплуатации – 2-4 раза в год.

СОРТ : СЕЛЕКТ ЭНД БЭТТЕР

ПОРОКИ ДРЕВЕСИНЫ :		ПОРОКИ ДРЕВЕСИНЫ :	
Заболонь	Допускается неконтрастная до 10% площади модуля	Прорость	Допускается длиной до 10 мм, шириной до 3 мм, отреставрированная
Вариация цвета	Допускается: незначительные вариации	Сердцевина	Допускается плотная
Сучки	Допускаются диаметром до 5 мм, отреставрированные	Наклон волокон	Допускается
Трещины	Не допускаются	Сердцевинные лучи	Допускаются