



КОЛЛЕКЦИЯ | ВЕКОВЫЕ ТРАДИЦИИ ЦВЕТ | ФРАНЦУЗСКИЙ ГОБЕЛЕН

Порода | Дуб
Сорт | Таверн
Конструкция | Массивная паркетная доска T&G
Размер | 19,05 x 127 x 300...1845 мм
Покрытие | Шелковое масло

КОНСТРУКЦИЯ : МАССИВНАЯ ПАРКЕТНАЯ ДОСКА T&G

ПАРАМЕТРЫ :			УПАКОВКА :	
			В КОРОБКЕ	В ПОДДОНЕ
Толщина	19,05 мм		Количество	1,78 м ²
Ширина	127 мм		Вес	24 кг
Длина	300 ...1845 мм		В x Ш x Д	85 x 280 x 1900 мм
Средняя длина	0,74 м			1140 x 845 x 1900 мм
Микрофаска	0,5 мм			
Тип соединения	паз-гребень (T&G)			

ДОПУСТИМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ :	ЗНАЧЕНИЯ :	СТАНДАРТ :
Отклонения по толщине	± 0,2 мм	EN 13226
Отклонения по ширине	± 0,2 мм	ГОСТ 862.1
Перпендикулярность смежных кромок	≤ 0,2 % от ширины	СТБ 1454
Поперечная кривизна	≤ 0,2 % от ширины планки	
Продольная кривизна по кромке	≤ 0,5 % от длины	EN 13226
Продольная кривизна	≤ 0,05 % от длины	

СВОЙСТВА :	ДАНЫЕ :	СТАНДАРТ :
Огнестойкость	Dfl-s1	
Класс эмиссии формальдегида	E1	
Содержание пентахлорфенола	Отсутствует	EN 14342
Теплопроницаемость	0,112 м ² ·К/Вт	
Теплопроводность	0,170 Вт/(м·К)	
Гарантия на структурную целостность	Пожизненная	

УСТАНОВКА :



В помещениях на уровне и выше уровня земли.
Устанавливается при помощи клея на деревянное основание.
Дополнительно используйте саморезы или гвозди (скобы) для притягивания планок к основанию и друг другу.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ :



— влажность воздуха от 45% до 55%
— температура воздуха от +18 °C до +22 °C

ПОКРЫТИЕ : ШЕЛКОВОЕ МАСЛО

ОПИСАНИЕ :	
Класс используемых материалов	Модифицированное масло-акрилат УФ-отверждения
Вид поверхности	Полузакрытые поры, бражированный
Степень блеска	Шелковисто-матовый, 9-18 GU/85°
Гарантия на покрытие	Не устанавливается

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКРЫТИЯ :	ДАНЫЕ :	СТАНДАРТ :
Износостойкость	Не нормируется	EN 438-2
Сопrotивление царапанию	Не нормируется	EN 438
Сопrotивление скольжению	50 (SRV dry)	EN 15676
Химстойкость	Class 5 (Except blue ink)	EN 13442
Ремонтпригодность	Средняя	

УХОД :

Регулярная уборка при помощи пылесоса с последующей влажной уборкой универсальным средством для ухода за паркетными полами Coswick.
В местах наибольшей эксплуатации и износа уборка специальным восстанавливающим средством для ухода за паркетными полами Coswick.
Обновление для жилых помещений один раз в 3-5 лет, для общественных помещений при интенсивной эксплуатации – 2-4 раза в год.

СОРТ : ТАВЕРН

ПОРОКИ ДРЕВЕСИНЫ :		ПОРОКИ ДРЕВЕСИНЫ :	
Заболонь	Не ограничивается	Прорость	Не ограничивается, отставрированная
Вариация цвета	Не ограничивается	Сердцевина	Допускается
Сучки	Не ограничиваются, отставрированные	Наклон волокон	Допускается
Трещины	Допускаются шириной до 3 мм, отставрированные	Сердцевинные лучи	Допускаются