

Bona Wave 1K

Лист технической информации

Экологически чистый, однокомпонентный водно-дисперсионный лак на основе комбинации полиуретана и акрила, предназначенный для покрытия деревянных напольных поверхностей с умеренной и средней эксплуатационной нагрузкой. Лак может использоваться на деревянной поверхности как с грунтовкой, так и без неё.

Тех. данные

| | |
|-------------------------------|---|
| Тип: | 1-компонентная полиуретан-акриловая дисперсия на водной основе |
| Сухой остаток: | Около 30% |
| Содержание ЛОС: | макс. 60 г/л |
| Степень блеска (при 60°): | Полуматовый 40-45% / Матовый 20-25% |
| Разбавление: | При необходимости можно добавить Bona Retarder (4%) для более длительного открытого времени. |
| Время высыхания: | - Готовность к промеж. шлифовке: не менее 4 часов* - Лёгкая эксплуатация: 24 часа* - Окончательная твёрдость: 7 дней* *при нормальных климатических условиях 20°C / влажность 50% |
| Инструмент для нанесения: | Валик «Bona» из микрофибры |
| Расход материала: | 8-12 м ² /л (100 - 120 г/м ²) в один слой |
| Маркировка: | Не подлежит |
| Очистка рабочих инструментов: | Сразу после использования инструменты очищаются водой, затвердевшие остатки лака удаляются только ацетоном |
| Срок хранения: | Не менее 1 года с даты производства в закрытой заводской упаковке |
| Хранение и транспортировка: | Хранить не ниже +5°C, оберегать от мороза. Летом хранить в прохладной среде (не выше +25°C) |
| Утилизация тары: | В соответствии с местным законодательством |
| Поставка расфасовок: | 3 x 5 литров (44 коробки на палете) |

Подготовка

Обрабатываемая поверхность деревянного напольного покрытия должна быть профессионально отшлифована до чистой древесины, а также должна быть сухой и чистой от пыли, масел, воска и других загрязнений. Для финишной шлифовки рекомендуется использовать машину Bona FlexiSand с насадкой Bona Quattro или Multi Disc и абразивами зернистостью 120.

Обратите внимание, что перед применением, лак должен иметь комнатную температуру. Оптимальные условия работы с материалом от +18 до +25°C и от 40 до 60% относительной влажности воздуха. Высокая температура и низкая влажность сокращают время высыхания, а низкая температура и

Finishing



Bona[®]

Bona Wave 1K

Лист технической информации

высокая влажность увеличивают время высыхания материала. Во время нанесения и высыхания материала, температура в помещении, так же как и температура материала не должна быть ниже +16 °С.

Рекомендация

Способ 1:

- 1 x Bona Primer*
- 1 x Bona Wave 1K
Промежуточная шлифовка, зерно 150
- 1 x Bona Wave 1K / Wave 2K

** Для деревянных напольных покрытий, где присутствует риск бокового склеивания кромок (например: торцевой паркет, деревянные пол из мягкой древесины, а также пол с напольным отоплением) рекомендуется использовать грунтовку Bona Primer перед применением Bona Wave 1K, а также учитывать меры стабилизации климата в помещении.*

Способ 2:

- 2 x Bona Wave 1K
Промежуточная шлифовка, зерно 150
- 1 x Bona Wave 1K / Wave 2K

Примечание:

Не рекомендуется наносить более двух слоев лака в день из-за повышенного риска чрезмерного увлажнения (набухания) древесины.

Применение

1. Перед использованием тщательно встряхните банку с материалом, а затем вставьте в горлышко прилагаемый фильтр. Равномерно нанесите материал при помощи валика «Bona» из микрофибры для водных лаков. Наносите лак плавными движениями поочередно, попеременно и в направлении волокон древесины, избегайте скопления материала. Следите за тем, чтобы граница нанесённого покрытия всегда оставалась влажной и избегайте образования лужиц и нахлестов. После этого дайте поверхности хорошо высохнуть в течение 2-3 часов.
2. Нанесите на поверхность второй слой лака и дайте поверхности хорошо высохнуть в течение последующих 12 часов.
3. Произведите лёгкую промежуточную шлифовку сеткой зерном 150, удалите пыль с поверхности и нанесите финишный слой лака.

Паркетный пол, покрытый финишным слоем лака «Bona Wave 1K», готов к лёгкой эксплуатации (хождению) через 24 часа при нормальных климатических условиях (20°C / влажность 50%). К привычной эксплуатации, поверхность должна сохнуть не менее 1 недели. В течении этого времени, пол не должен подлежать влажной уборке и накрываться коврами или другими напольными покрытиями.

Finishing



Bona[®]

Bona Wave 1K

Лист технической информации

Уход

Регулярная чистка и уход за деревянным напольным покрытием, с помощью Bona Cleaner и Bona Polish / Bona Freshen Up, значительно увеличит срок службы лакового покрытия и улучшит его внешний вид.

Подробную инструкцию по очистке и уходу вы найдёте на нашем сайте:
<https://www.bona.com/floorcare/>

Finishing



Уведомление по применению:

Наши предложения и рекомендации тщательно составляются на основе наших общих коммерческих условий и предоставленной нам информации. Рекомендации по пользованию и применению осуществляются честно и добросовестно, не претендуют на абсолютную полноту и не освобождают пользователей от собственной проверки предложений и продуктов на их соответствие планируемой области применения (например, тестирования на пробной поверхности в соответствии с нормой DIN 18356). Мы исходим из того, что будут учитываться рекомендации на упаковках, этикетках, листах технической информации, рекомендации по использованию, применению и работе, а также учитываться общеизвестные технические инструкции и нормы и что исполнение работ будет производиться профессионалом паркетных работ в соответствии с соответствующими правилами. С публикацией этих данных все предыдущие информации об этом продукте утрачивают свою силу.