

Bona Decking Oil

Лист технической информации

Bona Decking Oil - концентрированная смесь на основе натуральных растительных масел, модифицированных для долговременной пропитки и защиты террасной доски и других наружных деревянных конструкций. Хорошо подчёркивает естественную красоту древесины, выделяя её текстуру и придавая мягкий матовый оттенок. Bona Decking Oil хорошо защищает дерево от влаги, уменьшает потенциал древесины к растрескиванию и короблению.

- Длительная защита от атмосферных воздействий
- Содержит защиту от ультрафиолетового излучения
- Снижает потенциал к растрескиванию и короблению древесины
- Быстро высыхает и легко наносится
- Низкое содержание летучих органических веществ и запаха

Тех. данные

Тип:	модифицированное натуральное масло
Цвета:	Neutral/Бесцветное, Mahogany/Махагон, Teak/Тик, Grey/Серый
Содержание ЛОВ:	~6%
Время высыхания:	- Между нанесениями: 30-60 минут* - Лёгкая эксплуатация: 24 часа* *При нормальных климатических условиях 20°C / 50% относительной влажности
Инструмент для нанесения:	Широкой кистью или мохеровым валиком
Расход материала:	Около 20 м ² /л (ок. 50 г/м ²)
Маркировка:	Не классифицируется (см. паспорт безопасности)
Риск возгорания:	Содержит сухие масла. Риск самовозгорания! И использованные ветоши, пады и т.д. должны храниться в плотно закрытом металлическом контейнере или в ведре с водой. Дополнительную информацию см. в паспорте безопасности.
Очистка рабочих инструментов:	Сразу после использования инструменты очищаются уайт-спиритом, затвердевшие остатки материала удаляются также уайт-спиритом
Срок хранения:	Не менее 2 лет с даты производства в закрытой заводской упаковке
Хранение и транспортировка:	Хранить не ниже +5°C, оберегать от мороза. Летом хранить в прохладной среде (не выше +25°C)
Утилизация тары:	В соответствии с местным законодательством
Поставка расфасовок:	2 x 2,5 литра 1 x 10 литров (только Neutral/Бесцветное)

Подготовка

Масло Bona Decking Oil наносится на чистую и сухую поверхность. При необходимости тщательно очистите поверхность чистящим средством Bona Deep Clean Solution или Bona Decking Reviver с помощью машины Bona

Finishing



Bona[®]

Bona Decking Oil

Лист технической информации

PowerScrubber, при этом соблюдайте указания листа технической информации к данной продукции.

Оптимальные условия работы с материалом от +18 до +25°C и от 40 до 60% относительной влажности воздуха. Высокая температура и низкая влажность сокращают время высыхания материала, а низкая температура и высокая влажность увеличивают время высыхания материала. Во время нанесения и высыхания материала, температура не должна быть ниже +13 °C.

Применение

Перед использованием тщательно перемешайте материал в банке. Затем нанесите тонкий слой масла на поверхность древесины с помощью широкой кисти или валика и позвольте древесине впитать нанесённое масло в течение 30 минут. В случае необходимости процедуру можно повторить ещё раз. После этого равномерно удалите с поверхности все излишки масла однодисковой машиной и ветошью из хлопчатобумажной ткани («вафельными» полотенцами).

Примечание! Не оставляйте на поверхности излишки материала – полируйте поверхность насухо! В противном случае, время полного высыхания масла увеличится в несколько раз, а на поверхности останется липкий неравномерный слой.

Покрытая древесина не должна подвергаться действию влаги и нагрузкам в течение суток после обработки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: BONA DECKING OIL СОДЕРЖИТ СУХИЕ МАСЛА. РИСК САМОВОЗГОРАНИЯ! ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ПРОМАСЛЕННЫЕ ВЕТОШИ, ПАДЫ И Т.Д. ДОЛЖНЫ ХРАНИТЬСЯ В ПЛОТНО ЗАКРЫТОМ МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОНТЕЙНЕРЕ ИЛИ В ВЕДРЕ С ВОДОЙ.

Уход

Регулярная чистка и уход за террасной доской, с помощью Bona Soap и Bona Decking Oil, значительно увеличит срок службы масляного покрытия и улучшит его внешний вид.

Подробную инструкцию по очистке и уходу вы найдёте на нашем сайте: <https://www.bona.com/floorcare/>

Уведомление по применению:

Наши предложения и рекомендации тщательно составляются на основе наших общих коммерческих условий и предоставленной нам информации. Рекомендации по пользованию и применению осуществляются честно и добросовестно, не претендуют на абсолютную полноту и не освобождают пользователей от собственной проверки предложений и продуктов на их соответствие планируемой области применения (например, тестирования на пробной поверхности в соответствии с нормой DIN 18356). Мы исходим из того, что будут учитываться рекомендации на упаковках, этикетках, листах технической информации, рекомендации по использованию, применению и работе, а также учитываться общеизвестные технические инструкции и нормы и что исполнение работ будет производиться профессионалом паркетных работ в соответствии с соответствующими правилами. С публикацией этих данных все предыдущие информации об этом продукте утрачивают свою силу.

Finishing



Bona[®]