

ЛАК ПАРКЕТНЫЙ COSWICK F21 HALL

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ



ЛАК ПАРКЕТНЫЙ COSWICK F21 HALL ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

ПРЕИМУЩЕСТВА :

- Отличная устойчивость к износу, истиранию и царапинам
- Высокая химическая стойкость к бытовым загрязнителям
- Нетоксичен
- Водный состав без растворителей
- Пожаровзрывобезопасен

СОСТАВ :

Вода, полиуретановая дисперсия, пленкообразователь, функциональные добавки

Соответствует требованиям ТУ ВУ 101040134.004-2015 и Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям ТС

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ :

Паркетный лак полиуретановый «Coswick F21 HALL» на водной основе представляет собой водную композицию современных полиуретановых полимеров для долговечной защитно-декоративной отделки деревянных поверхностей.

Лак «Coswick F21 HALL» применяется для покрытия паркетных, пробковых и деревянных полов любых пород древесины, внутри помещений с высокой интенсивностью эксплуатации.

ХАРАКТЕРИСТИКИ :

Артикул:	4860-021000	4870-021000	4880-021000	4860-022000	4870-022000	4880-022000
Масса нетто:	2,5 кг	5,0 кг	10,0 кг	2,5 кг	5,0 кг	10,0 кг
Блеск:	Полуматовый	Полуматовый	Полуматовый	Матовый	Матовый	Матовый
Расход:	100 – 120 г/м ² на каждый слой					
Плотность:	1,1 г/см ³					
Степень готовности к работе:	Готов к применению					
Время высыхания:	Готовность к шлифовке/нанесению нового слоя – 2 – 4 часа. Легкая нагрузка – 24 часа. Полная нагрузка – 7 дней. В течение первых 7 дней не рекомендуется укладывать на пол ковры, устанавливая мебель и использовать моющие средства.					
Срок годности:	12 месяцев					

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ :

Подготовительные работы:

1. Поверхность очистить от пыли и загрязнений, исключить присутствие масел и восков во избежание образования дефектов покрытия. Произвести шлифовку поверхности абразивом с зернистостью 120 – 150.
2. Для достижения ровного покрытия и улучшения адгезионных свойств рекомендуется использовать грунтовку паркетную акриловую на водной основе «Coswick F01 PRIME».
3. После высыхания слоя грунтовки осуществить шлифовку поверхности абразивом с зернистостью 120 – 150. Удалить пыль.

Внимание! Рекомендуемые климатические условия в помещении: температура от плюс 18 °С до плюс 25 °С и относительная влажность воздуха 40 – 60 %. Высокая температура и низкая влажность сокращают, а низкая температура и высокая влажность увеличивают время высыхания лака. Минимальная температура применения лака плюс 15 °С.

Нанесение:

Внимание! Перед использованием упаковку необходимо взболтать и вставить фильтр.

1. Наносить специальным валиком для водных материалов либо кистью. Равномерно распределить лак по поверхности, предупреждая его скопления.
2. Осуществить шлифовку промежуточных слоев.

РЕКОМЕНДУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ :

При использовании грунтовок:

1 слой грунтовки паркетной акриловой на водной основе «Coswick F01 PRIME» и 2 слоя лака «Coswick F21 HALL».

При лакировании без грунтовок:

3 слоя лака «Coswick F21 HALL».

ЛАК ПАРКЕТНЫЙ COSWICK F21 HALL

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА :

Рабочий инструмент легко отмывается водой. Остатки засохшего лака удаляются ацетоном.

СРОК ГОДНОСТИ, УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ :

12 месяцев. Хранить в сухом прохладном месте с плотно закрытой крышкой, температура хранения и транспортировки от плюс 5 °С до плюс 25 °С, беречь от мороза.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ :

Использовать только в соответствии с назначением. Избегать попадания на слизистые оболочки. Хранить в местах, недоступных для детей.

УТИЛИЗАЦИЯ :

Утилизируйте излишки и упаковку в соответствии с требованиями законодательства об охране окружающей среды и утилизации отходов.

